

TEKNISK INFORMASJON



ADDA UTE GRUNNING Primer/grunning

ADDA UTE GRUNNING er en grunningsvæske velegnet for utebruk.

ADDA UTE GRUNNING er ideell som grunning for KVIKKFLEX smøremembran og sementbaserte flisemørtler, f.eks. Topcrete Ekstra og Skiferlim/Steinlim. Bruk av ADDA UTE GRUNNING hindrer at fukten trekkes ut av flisemørtelen for raskt. Den er velegnet som grunning på betongunderlag. ADDA UTE GRUNNING er tilsatt farge slik at det skal være enkelt å se hvor den er påført.

BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Underlaget må være rent, tørt og fettfritt.
- Blanding:** Brukes ufortynnet. Til grunning på sugende underlag av betong eller puss bør ADDA UTE GRUNNING blandes med vann i forholdet 1:2. Påfør gjerne ADDA UTE GRUNNING ufortynnet 2. gang der fuktbelastning er stor.
- Påføring:** Påføres underlaget med kost eller rull. Minimum +6°C i luft/underlag. Straks grunningen kjøles tørt, kan montering av fliser påbegynnes. (ca 15 min. ved 20°C) Som grunning for selvsjvnevende flytsparkel bør den tørke minst en time.
- Rengjøring:** Redskap rengjøres umiddelbart etter bruk med vann. Herdet ADDA UTE GRUNNING fjernes med lynol.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

Adda

Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
Fax: 32 26 09 98
www.adda.no

TEKNISKE DATA

Fysikalske egenskaper som dispersjon:

Farge/form:	Blå (f.o.m. februar/mars 2011)
Viskositet ved 23°C:	ca. 100
pH-verdi:	7 – 9
Tetthet:	ca. 1,02 g/cm ³
Frostbestandighet:	Tåler ikke frost
Min. filmdannelsestemperatur:	+ 6°C

Fysikalske egenskaper som tørrfilm:

Overflate:	Hard, noe klebrig
Fleksibilitet:	God
Brannfare:	Ingen
Aldringsbestandighet:	God
Lysbestandighet:	God

Helsefaremerking: Kreves ikke. Sørg for god utlufting ved bruk av større mengder

YL – merking: Kreves ikke. Inneholder ikke løsemidler

Brukstemperatur: Over +6°C

Blanding: Ufortynnet.
1:2 ved grunning av betong/puss

Forbruk: Ca. 0,1 kg/m²

Tørketid: 15 – 60 minutter v/20°C

Rengjøring: Umiddelbart med vann

Emballasje: 1 kg flaske – 5 kg kanne

Lagring: 12 md. ved frostfri lagring i uåpnet emballasje