

KANTSTEINLIM



KANTSTEINLIM er en vannfast spesialmørtel for liming av betong, naturstein, Leca o.l. Den kan også brukes til flikking.

KANTSTEINLIMET er utviklet spesielt for liming av gatekantstein av betong eller naturstein mot asfalt eller betongunderlag. KANTSTEINLIMET kan også brukes til flikking av betong og til fuging.

BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Underlaget gjøres rent for løse partikler, slam, støv og fett. God heft oppnås på rengjort gammel asfalt. Fritt vann skal ikke ligge på underlaget.
- Blanding:** 3,2 liter vann helles i et blandekar og 20 kg (1 sekk) KANTSTEINLIM tilsettes. Blandingen røres i minst 3 minutter med en kraftig drill til en klumpfri, homogen limmørtel. Blandemaskin kan også benyttes. Konsistensen kan justeres med inntil 1 liter vann. Bløtere konsistens gir en svakere masse som herder senere. Etter 3-4 minutter omrøres limmørtelen på nytt. KANTSTEINLIMET skal ikke tilføres mer vann etter denne omrøringen. Det må ikke blandes mer masse enn til ca. 40 minutters bruk. Størknet limmørtel kastes.
- Utlegging:** KANTSTEINLIMET legges ut i striper og i ønsket tykkelse. Det som skal limes (kantsteinen), settes umiddelbart riktig på plass. Steinen trykkes inn i limmørtelen slik at den flyter frem på alle sider. Hele kontaktflaten skal dekket. Temperaturen bør være minimum +6°C i luft og underlag ved utlegging. KANTSTEINLIMET må ikke utsettes for frost før 2 dager etter liming.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

Adda

Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
Fax: 32 26 09 98
www.adda.no

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur:	Ned til +6°C i luft og underlag
Blandingsforhold:	3,2 liter vann pr 20 kg sekk
Forbruk:	1,7 kg kantsteinlim-pulver gir ca 1 liter ferdig masse, og 20 kg (1 sekk) betyr ved normalforbruk ca 20 løpemeater gatekantstein.
Brukstid:	Ferdig masse må brukes innen 40 minutter. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.
Trykkfasthet:	1 døgn: 16 Mpa 28 døgn: 53 Mpa
Heftfasthet:	> 1,5 N/mm ² (6 døgn på asfalt)
Rengjøring:	Redskaper rengjøres umiddelbart med vann.
Emballasje:	20 kg sekk
Lagring:	1 år under tørre lagerforhold i uåpnede sekker.