

KOMBIFLEX Vanntett membran

KOMBIFLEX er en flytende gummielastisk plastmembran. Den er godkjent i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm; BVN nr 001/1996 og NBI Teknisk Godkjenning nr 2064.



KOMBIFLEX har en smidig konsistens og er meget lett bearbeidelig. KOMBIFLEX er vanntett, forblir elastisk og har gode sprekkeoverbyggende egenskaper, også ved lave temperaturer. KOMBIFLEX har god heftfasthet og tåler lett gangtrafikk. KOMBIFLEX har gode egenskaper som kloridbarriere, men er samtidig karbonatiseringshemmende. Den hindrer saltinntrengninger.

KOMBIFLEX benyttes som vanntett membran på gulv og vegger i våtrom før flislegging, på varmegulv og på gulvvarmesparkelmasser. Produktet benyttes som spenningsreducerende sjikt på tregulv under for eksempel flytsparkel, på betongelementer, skjøter og langs svinnfuger i påstøp.

BRUKSANVISNING

(se fullstendig beskrivelse i "Flislegging"- brosjyren)

Forarbeid:

Underlaget skal være tørt, fast og rent. Løse partikler fjernes, fett og olje kan avfettes med GROVRENS eller SUPERVASK fortynnet 1:10 før høytrykkspyling. Riss, porer, grader eller hull skal være sparklet og fast før KOMBIFLEX behandling. Krav til betong eller mørtel er maksimum 85% relativ fuktighet. Alle flater skal grunnes. TOPFLEX grunning anbefales på gips-, fiber og sponplater og som vannavviser på "tørre" soner i våtrom. Til grunning på sugende underlag av betong eller puss benyttes TOPFLEX grunning blandet med vann i forholdet 1:2. La grunningen tørke minst en time før første påføring av KOMBIFLEX.

Påføring:

KOMBIFLEX påføres normalt med kost eller rull. Sparkel og airless malersprøyte kan også benyttes. Våtromsnormen krever 1,0 mm tykkelse på gulv og vegg. Tykke lag krever lenger herdetid. Anbefalt tørketid er min. 24 timer pr. strøk avhengig av temperatur og luftens relative fuktighet. Mansjetter og hjørneforsterkninger må være fullstendig omsluttet og dekket av membranen. Skruerhull til gulvmontert toalett fylles med KOMBIFLEX før skruene festes. Flislegging kan starte straks KOMBIFLEX er utherdet, dvs. fast og ikke klebrig (minimum 24 timer).

Rengjøring:

KOMBIFLEX rengjøres med varmt såpevann. Herdet KOMBIFLEX fjernes mekanisk.

TEKNISKE DATA

Fysikalske egenskaper :

Farge/form:	Grå pasta
pH-verdi:	7 – 9
Frostbestandighet:	Tåler ikke frost
Min. filmdannelsestemperatur:	< 5°C
Strekstyrke:	1,5 N/mm ²
Bruddforlengelse:	158%
Vanndampmotstand:	12,8 m (vanndampmotstand, ekv. luftlagtykkelse, Sd ved tykkelse 1,0 mm).

Helsefaremerking: Kreves ikke. Sørg for god utlufting ved bruk av større mengder.

YL-merking: Kreves ikke. Inneholder ikke løsemidler.

Brukstemperatur: Minimum 5°C i luft, material og underlag.

Blandingsforhold: Skal ikke blandes, den brukes som den er.

Forbruk: ca. 1,7 kg/m²

Egenvekt: ca. 1,5 kg/ltr

Tørketid: Ca 24 timer pr. strøk avhengig av temperatur, tørre omgivelser og tykkelse. Tørr varmluft fremskynder tørketiden.

Rengjøring: Umiddelbart med varmt såpevann. Herdet KOMBIFLEX fjernes mekanisk.

Emballasje: 1,5 kg boks – 6 kg spann – 15 kg spann

Lagring: Frostfritt i ca. 1 år i uåpnet emballasje.