



TOPCRETE FLISELIM/FIX er en plastforsterket sementbasert fliselim for montering av keramiske fliser, mosaikk, limtegl, dekorstein, marmor (ikke lys), skifer, klinker og fasadestein på gulv og vegg, inne og ute. Er også egnet som sparkel i 0-10 mm tykkelse. Kan brukes på flater med gulvvarme. Best før: 12 mndr etter påstemplet produksjonsdato hvis lagret tørt i uåpnet originalemballasje.

Underlag: Brukes på underlag av betong, lettklinkerblokker, puss, gipsplater og gamle fliser.

TOPCRETE FLISELIM/FIX er diffusjonsåpent. Det har høy trykk- og slagfasthet, og har innebygget herder i pulverform.

Farge: grå

BRUKSANVISNING

Viktig før du begynner:

En forutsetning for et godt resultat er grunning/priming av underlaget med ADDA TOPFLEX grunning, korrekt blandingsforhold, bruk av riktig tannsparkelstørrelse (4–10 mm) og temperatur over 6 °C. For legging av fliser/stein ute, store fliser eller gulv som utsettes for belastninger, skal det påføres lim på baksiden av flisene for å sikre full kontakt. Er det annet materiale i underlaget enn det som beskrives, må man innhente skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. Alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på 23 °C i luft/underlag/materiale samt en luftfuktighet på 50 %. Max. vanntilsetning skal ikke overskrides. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke tilsettes mer vann.

Underlag:

Underlaget skal være rengjort og fritt for støv, fett, olje og vann. Det skal primes med ADDA TOPFLEX før liming, og primeren skal være tørr før limpåføring. Glatte eller malte flater bør rubbes med grovt sandpapir før grunning med TOPFLEX. Betong, mørtel og sparkel må primes med ADDA TOPFLEX blandet 1:2 med vann. I våtrom påføres en av Adda's membraner før liming. Membran skal normalt ikke dekket med primer før liming. Til lyse marmorfliser brukes TOPCRETE HVIT.

Blanding:

Vannforbruket er ca. 1,25 ltr pr. 5 kg pose og ca. 5 ltr pr. 20 kg sekk. Pulveret helles i vannet under kraftig omrøring (3 min). La blandingen stå i ca. 3 minutter før den røres opp igjen til en smidig konsistens (30 sek). Vannmengden må ikke overskrides vesentlig. Lim som har begynt å stivne må ikke blandes med mer vann.

Påføring:

TOPCRETE FLISELIM/FIX trekkes på underlaget med en tannsparkel (se tabell for forbruk og tannsparkler). Flisene monteres innen 20 minutter. Overflaten må ikke være skinntørket. Flisen presses og vrís på plass slik at full vedheft oppnås. Varmekabler bør ikke settes på før etter 14 dager.

Fuging:

Fuging bør ikke påbegynnes før limet er herdet og tørt. PERLEFUG, PROFFUG eller GROVFUG anbefales. På mur, puss og betongunderlag kan arbeidet utføres etter 1 døgn v/23°C i luft og underlag. På ikke-sugende underlag må man vente i minst 3 dager før fuging.

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur: Det bør være minimum +6°C i luft/underlag og flis

Blandingsforhold: Ca 0,25 liter vann pr kg
Ca 1,25 liter vann pr 5 kg sekk
Ca 5 liter vann pr 20 kg sekk

Forbruk:
Ca forbruk i kg/m²:

Sparkel m/tanning Flis- størrelse	4x4 mm	6x6 mm	8x8 mm	10x10 mm	Flisens bakside
Inntil 10x10cm	1,8				plan
20x20 og 15x30cm		3,0			glatt/ru
Inntil 30x30cm			4,0		rillet/knaster
Større enn 30x30cm				6,0	rillet/knaster

Forbruket er beregnet ut fra at tannsparkelen brukes med en arbeidsvinkel på ca 75°.

Åpentid: 20 min (avhengig av lufttemperatur og underlagets sugesevne).

Brukstid: 2 timer (avhengig av lufttemperatur og underlagets sugesevne).

Rengjøring: Umiddelbart med vann. Eldre mørtelrester fjernes med UNIRENS PLUSS.

Emballasje: 5 kg pose - 20 kg sekk (49 stk. 20 kg sekker pr. pall)

Lagring: 12 mnd. etter produksjon (se produksjonsdato på sekk), ved tørr lagring i uåpnet emballasje