

TEKNISK INFORMASJON

ADDA KVIKKSTØP FIN



ADDA KVIKKSTØP FIN, NY RESEPT, er en lavtbyggende støpemasse til hurtigherdende støpearbeider og reparasjoner. Den har ca. 1 time brukstid, er gangbar etter ca. 6-7 timer, og kan flislegges etter 1 døgn. ADDA KVIKKSTØP FIN kan bygges i lagtykkelser fra 10 til 80 mm. Kan brukes både ute og inne.

ADDA KVIKKSTØP FIN kan benyttes i tørre og våte rom på underlag av betong, puss, tre, membran og isolasjon. Den er anbefalt til innstøping av varmekabler. ADDA KVIKKSTØP FIN er frostsikker. Den kan legges flytende eller fast forankret. Som flytende lag skal den ikke være tynnere enn 40 mm. ADDA KVIKKSTØP FIN lagt på sviktende eller ikke bærende underlag skal armeres som vanlig påstøp. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C, laveste temperatur +6°C.

BRUKSANVISNING

Forarbeid: Underlaget skal være rent. På puss og betong kan Adda Kvikkstøp Fin legges ut med en fast forankring til underlaget ved hjelp av en gysing eller slemming av en blanding av Armit eller annen Heftforsterker utblandet 1:1 med vann i Kvikkstøpen (i stedet for vann alene). Denne slemmemassen koster vanligvis ut med en piasavakost eller annet egnet utstyr. Påstøpen foretas **vått i vått** med gysingen. Små reparasjoner og støpeskjøter skal også gyses.

Det skal legges fuger for hver 5. meter på større flater der Kvikkstøpen er fast forankret til underlaget. Alternativt kan Adda Kvikkstøp legges flytende som en tradisjonell jordfuktig støp på flytende underlag som plastfolie eller isolasjon. Armeringsnett eller 50mm plastfiber anbefales for å gjøre støpen bærende. Fliser og vinylbelegg rengjøres med sterkt salmiakk vann. Vinylbelegget må slipes i tillegg. På vanskelige underlag som gamle fliser og vinylbelegg (som skal rubbes) skal det grunnes med TOPFLEX, og mens grunningen ennå er våt, koster litt ADDA KVIKKSTØP FIN -pulver på underlaget. Topflex grunning skal være **tørr** før neste moment.

Blanding: Pulveret fra sekken drysses i vannet under omrøring. Vanntilsetning ca. 1,6-2 liter pr. 20 kg sekk (jordfuktig masse). For at den skal være frostsikker skal det ikke brukes mer enn 1,8 l vann pr 20 kg. Bland med tvangsblender eller drill med visp til mørtelen er klumpfri. Hvis det brukes mer vann, blir massen svakere og det kan lettere bli svinn-sprekker. ADDA KVIKKSTØP FIN har en brukstid på ca. 1 time ved 20°C. Materialforbruket er ca 2,0 kg pr mm/m². 1 sekk holder til ca. 1 cm tykkelse på 1 m².

Utlegging: Massen fordeles utover underlaget og bearbeides ved hjelp av lirer og brett. Skuring og pussing kan foretas når massen har satt seg. Det bør legges plast over støpen de første 12 timene for å hindre en for rask herding. Unngå gjennomtrekk i de første 12 timene etter legging. Massen må komprimeres godt under utlegging. Resultatet av dårlig komprimering er dårligere styrke og lengre tørketid.

Herde- og tørketider: ADDA KVIKKSTØP FIN er gangbar etter ca. 6-7 timer v/ 20°C, og den kan flislegges etter ca 24 timer. ADDA KVIKKFLEX/KOMBIFLEX membran kan påføres etter ca. 24 timer. Den kan belegges med vinylbelegg etter ca. 3 dager. Lavere temperaturer eller høy luftfuktighet forlenger herdetiden på støpen.

ANBEFALINGER:

ADDA KVIKKSTØP FIN er ferdigblandet mørtel med normal avbinding og kontrollert svinn. Basert på hydraulisk bindemiddel og velgradert fyllstoff. Bland ikke ADDA KVIKKSTØP FIN med sement, kalk, sand eller annet fyllstoff og tilslag. Det skal ikke brukes mer vann enn det er anbefalt.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

Adda

Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
Fax: 32 26 09 98
www.adda.no

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur:	Ned til +6°C.
Blandingsforhold:	Vanntilsetning ca. 1.6-2 liter pr. 20kg sekk. For at den skal være frostsikker må det brukes max 1,8 l vann.
Forbruk:	2 kg tørr masse pr. mm pr. m ² .
Brukstid:	Ferdig masse må brukes innen ca. 1 time. Masse som har begynt å herde i blandekaret må ikke blandes opp med mer vann.
Tørketid:	ADDA KVIKKSTØP FIN er gangbar etter ca. 6-7 timer v/ 20°C, den kan flislegges etter ca 24 timer, og belegges med vinylbelegg etter 3 dager.
Svinn:	Ca 0,09% etter 28 døgn.
Rengjøring:	Umiddelbart med vann.
Emballasje:	20 kg sekk.
Lagring:	6 mndr. ved tørr lagring i uåpnet emballasje.
Herdetid før gulvvarme settes på:	2 uker.

NB!

Produktet inneholder sement, som ved tilsetning av vann vil virke etsende på hud og øyne. Sement gir en sterk basisk reaksjon med vann og kroppsvæsker. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm og egnet fottøy.

Les alltid faremerking på pakning før arbeid igangsettes.

**NB! BØR UTFØRES
AV FAGFOLK**