

Adda

Tørrbetong og mørtel

NYHET!
Adda tørrbetong
og mørtel i praktisk
plastsekk!

- regntett
- kan lagres ute
- 2 års holdbarhet

ADDA B20 - TØRRBETONG



- Emballasje:** 25 kg plastsekk.
Vannmengde: Ca. 2,2 til 2,8 liter pr. 25 kg sekk.
Forbruk pr. m²: Ca. 20 kg pr. cm pr. m²:1 sekk gir ca. 13 liter ferdig blandet masse.
Brukstid: Ca. 1 - 2 timer*. Masse som har begynt å herde må kastes, og ikke tilsettes mer vann.
Gangbar etter: Ca. 5 timer*.

ADDA B20 er en støpemasse/tørrbetong med god bearbeidighet som benyttes til mindre støpe- og murearbeider ute og inne. Den gir en glatt overflate, og kan derfor brukes på synlige betongoverflater.

Bruksområde:

Inne/ute. Mindre støpe- og murearbeider f.eks.: muring av betongblokk, kantstein, lettblokk og naturstein. Til støping av gulv, f.eks. som jordfuktig mørtel lagt ut på lirr. For kortere herdetid på gulv; benytt **ADDA KVIKKSTØP** eller **ADDA FLYTSTØP**.

Holdbarhet:

2 år fra produksjonsdato ved tørr lagring i uåpnet emballasje. Emballasjen er regntett.

***NB! alle oppgitte tider veiledende, og setter en temperatur +20 °C i luft/under materiale, og luftfuktighet på 40 %.**

ADDA B30 - TØRRBETONG



- Emballasje:** 25 kg plastsekk.
Vannmengde: Ca. 2,2 til 2,8 liter pr. 25 kg sekk.
Forbruk pr. m²: Ca. 20 kg pr. cm pr. m²:1 sekk gir ca. 13 liter ferdig blandet masse.
Brukstid: Ca. 1 - 2 timer*. Masse som har begynt å herde må kastes, og ikke tilsettes mer vann.
Gangbar etter: Ca. 5 timer*.

ADDA B30 er en støpemasse/tørrbetong med god bearbeidighet som benyttes til mindre støpe- og murearbeider der det er behov for større styrke og smidighet i støpen enn ved bruk av ADDA B20.

Bruksområde:

Inne/ute. Mindre støpe- og murearbeider. Flytende armert gulvstøp, støp av såle for grunnmur, forstøtningsmur, garasjeggulv etc.

Holdbarhet:

2 år fra produksjonsdato ved tørr lagring i uåpnet emballasje. Emballasjen er regntett.

ADDA KC 50/50 - KALKMØRTEL



- Emballasje:** 25 kg plastsekk.
Vannmengde: Ca. 3,5 til 4,0 liter vann pr. 25 kg sekk.
Forbruk pr. m²: **Puss:** 10 mm tykkelse: ca. 20 kg m².
Tegl: ca. 80 kg pr. m² mur.
Lettklinkerblokker: ca. 25 kg pr. m² mur.
1 sekk gir ca. 13 liter ferdig blandet masse.
Brukstid: Ca. 6 timer*. Masse som har begynt å herde må ikke tilsettes mer vann.
Tørketid: Ca. 24 timer*.

ADDA KC 50/50 er en smidig puss/murmørtel med bindemiddel som består av 50 % hydratkalk og 50 % sement i tillegg til gradert sand. Den egner seg meget godt som rehabiliteringsmørtel til eldre murverk av tegl og som innvendig puss i to sjikt på lettklinkerblokker. Bruk ADDA M5 puss/murmørtel der det stilles større krav til styrke i bærende konstruksjoner.

Bruksområde:

Inne/ute. Til muring av tegl, naturstein og lettklinkerblokker, rehabilitering av eldre murverk osv. Brukes både til bærende og ikke bærende murverk ref. NS 3420 kapittel N1.

Holdbarhet:

2 år fra produksjonsdato ved tørr lagring i uåpnet emballasje. Emballasjen er regnetett.

r er
forut-
ratur på
derlag/
en
et

ADDA M5 - PUSS / MURMØRTEL



- Emballasje:** 25 kg plastsekk.
Vannmengde: Ca. 3,5 - 4,0 ltr. pr. 25 kg sekk.
Forbruk pr. m²: Ca. 20 kg pr. cm pr. m²:
1 sekk gir ca. 13 liter ferdig blandet masse.
Brukstid: Ca. 1 - 2 timer*. Masse som har begynt å herde må ikke tilsettes mer vann.
Tørketid: Unngå for hurtig uttørking, da mørtelen kan "brenne av", noe som fører til at den ikke herder.

ADDA M5 er en tørrmørtel som kan benyttes til de fleste mur og puss arbeider.

Bruksområde:

Inne/ute. Muring av tegl, betongblokk, lettklinker blokk og naturstein. Kan også brukes som grovpuss og finpuss.

Holdbarhet:

2 år fra produksjonsdato ved tørr lagring i uåpnet emballasje. Emballasjen er regnetett.

Adda



Adda – en drøm å jobbe med!

Adda Byggkjemi AS utvikler og produserer et bredt utvalg av produkter og materiale til legging av fliser og naturstein, samt tilsetningstoffer til betongindustrien. Høy teknisk kompetanse kombinert med høy produktkvalitet har gjort oss til en markedsleder.

Vår ekspertise er i en klasse for seg. Over 40 år med innovasjon, forskning, testing og fremstilling har gjort oss i stand til å tilby brukervennlige produkter av høy kvalitet som er tilpasset norske forhold og klima. Ved vår fabrikk i Drammen har vi et eget laboratorium som kontinuerlig jobber med kvalitetskontroll og produktutvikling.

Adda byggkjemi AS

Gråterudveien 26 • 3036 Drammen
Tlf: 32 26 09 99 • Faks: 32 26 09 98
www.adda.no