

GROVFUG Fugemasse



GROVFUG er en sementbasert, gjennomfarget og plastforsterket fugemørtel for fugging av fliser med maks. 15mm fugebredde.

GROVFUG er smidig og lett bearbeidelig. Ekstra fleksible og tette fuger oppnås ved å tilsette ARMIFLEX eller FUGEFORSTERKER. Dette gir en usynlig og beskyttende hinne på porene i fugemassen. Det bør være fleksible fuger der hvor det er brukt fleksibelt fliselim.

GROVFUG er en vannfast og frostsikker fugemasse som egner seg til fugging av fliser og klinker med fugebredde 4 – 15mm. GROVFUG egner seg innendørs og utendørs, samt under vann. Brukes normalt bare på golv.

BRUKSANVISNING

- Forarbeid:** Fugene må ha en fuge dybde på minimum 5mm. Rens fugene for eventuelle limrester for å oppnå minst denne fuge dybde. Sugende veggfliser bør fuktes noe før fugging.
- Blanding:** Bland med ca 0,20 l vann pr kg pulver under kraftig omrøring. Bruk konstant vannmengde da forskjellige vannmengder kan gi fargevariasjoner. Det anbefales at blandingen står i 5 min. før den røres opp igjen til en smidig konsistens. Vannmengden må ikke overskrides vesentlig. For mye vann svekker holdfastheten. Fugemasse som har begynt å stivne må ikke blandes med mer vann. Selv om GROVFUG inneholder luftdemper, bør en passe på å ikke piske inn for mye luft.
- Fugging:** Fugging skal ikke påbegynnes før fliselimet er tørt og herdet. På mur, puss og betongunderlag kan arbeidet utføres etter 1 døgn. På ikke-sugende underlag bør man vente minst 3 dager før fugging. GROVFUG påføres med gummisparkel eller spesialfugebrett. Sørg for at fugene blir helt fylte. Skrap vekk overflødig fugemasse med sparkelen, unngå luftblærer. Arbeid diagonalt over flisene. På golv er det vanlig å strø et tynt lag med tørr fugemasse over de fylte fugene. La pulveret trekke ned i fugene slik at fugene fremtrer som mørke striper. Vask så vekk overflødig fugemasse med en stiv svamp eller rengjøringskrubb, som skylles ofte. Fugemassen tørker ut forholdsvis raskt, og vi anbefaler derfor å fuge mindre felt før vasking. Dette gjør det lettere å forme fugen. Det er en fordel at rommet som det fuges i, holdes under konstant temperatur og uten gjennomtrekk for å unngå mulige skjolder. Bruk alltid bevegesfuger i hjørner og overganger.
- Rengjøring:** Ved å bruke spesialfugebrett, fjernes nesten all overflødig masse. Når fugene ikke lenger er bløte, rengjøres flisene med en fuktig svamp eller rengjøringskrubb. Arbeid diagonalt over fugene. Ved tilsetning av FUGEFORSTERKER eller ARMIFLEX er det viktig å vaske hyppig med vann. **NB! Det er viktig å holde fugene fuktige i minst 3 dager etter fugging med en svamp eller spruteflaske.** Vær oppmerksom på at fliser er laget av ulikt materiale og derav har lik sugsevne. Porøse fliser suger mer vann enn harde fliser. Eventuelt fugeslør fjernes dagen etter med UNIRENS. Herder og verktøy rengjøres i såpevann.

Skjolder kan oppstå ved bruk av forskjellig vannmengde eller vasking med for mye vann. Fargevariasjoner er ikke uvanlig da sement er et naturprodukt.

TEKNISKE DATA

Brukstemperatur:	Ned til 5°C
Blandingsforhold:	0,20 liter pr kg 1,0 liter pr 5 kg sekk 4,0 liter pr 20 kg sekk
Forbruk:	1,0 – 1,7 kg / m ²
Brukstid:	ca. 3 timer
Rengjøring:	Umiddelbart med vann
Farger:	Lysgrå, grå og koks (se eget fargekart)
Emballasje:	5 kg pose - 20 kg sekk
Lagring:	12 mnd. ved tørr lagring i lukket emballasje