

ADDA GROVAVRETTING MED FIBER er en fiberarmert sementbasert avrettingsmasse beregnet til innendørs bruk. Den er velegnet til våtrom. **ADDA GROVAVRETTING MED FIBER** kan brukes som avrettingsmasse for innstøping av varmekabler og til lavt byggende varmegulv.

ADDA GROVAVRETTING MED FIBER er selvjevnende, men kan også benyttes til å bygge fall mot sluk. Anbefalt tykkelse fra 5-50 mm. Minimumstykkelse over varmekabler er 5 mm ved flislegging, og 10 mm under gulvbelegg. På sviktende underlag anbefales en minimumstykkelse på 25 mm uansett gulvbelegg. På brennbart underlag må det legges ut et ubrennbart lag på minimum 5 mm under varmekablene. **ADDA GROVAVRETTING MED FIBER** kan benyttes til dette.

ADDA GROVAVRETTING MED FIBER kan brukes til oppretting av gamle og nye gulv og benyttes på underlag av betong, gips, styropor, treverk, sponplater og keramiske fliser..

På våtrom skal ADDA GROVAVRETTING MED FIBER alltid dekkes med ADDA KOMBIFLEX, eller KVIKKFLEX påstrykningsmembran før det limes fliser. ADDA TOPFLEX grunning skal benyttes mellom **ADDA GROVAVRETTING MED FIBER** og smøremembran.

START

BRUKSANVISNING

Før du begynner:

En forutsetning for et godt resultat er grunning/priming av underlaget med **ADDA TOPFLEX** Grunning, korrekt blandingsforhold og temperatur. Er det annet materiale i underlaget enn det som beskrives, må man innhente skriftlig dokumentasjon på at produktet kan benyttes. Vær oppmerksom på oppbevaring og holdbarhetsdato. Alle oppgitte tider er veiledende, og forutsetter en temperatur på 23°C i luft/underlag/materiale samt en luftfuktighet på 50%. Max. vanntilsetning skal ikke overskrides. Masse som har begynt å herde blandekaret må ikke tilsettes mer vann

Forarbeid:

Underlag av betong, puss og tre skal være rene, støvfrie (bruk støvsuger!) og tørre. Gamle fliser og maling vaskes med **ADDA SUPERVASK** og eventuelt med lut- eller salmiakkvask for å fjerne fett og såperester. Sparkling på spon og tre krever FIBERMAT plastnett lagt med primeren. Betong og sementpuss grunnes med **ADDA TOPFLEX** grunning blandet 1:2 med vann. Andre typer underlag, som for eksempel gipsplater, treverk, sponplater og keramiske fliser grunnes med **ADDA TOPFLEX** grunning uførtynnet. **ADDA GROVAVRETTING MED FIBER** skal beskyttes mot oppstigende fukt i kjellergulv. Grunningen må være tørr før sparklingen begynner. Det skal også grunningen mellom hvert lag der dette forekommer.

Blandingsforhold:

ADDA GROVAVRETTING MED FIBER drysses i 3,1 - 3,3 liter vann pr 20 kg sekk, og blandes med drill og visp i ca. 3 min til alle klumper er borte. Ved bygging av fall brukes mindre vannmengde. Max vanntilsetning skal ikke overskrides.

Utlegging:

Ved installasjon av varmekabler kan **ADDA GROVAVRETTING MED FIBER** brukes til å bygge kabelens underhøyde. Kablene må festes forsvarlig slik at de ikke forskyver seg under sparklingen. **NB! Utlegging av varmekabel skal alltid utføres av autorisert installatør.** Massen helles utover gulvet og jevnes med en bred stålsparkel. Massen er tregtflytende og må hjelpes på plass. Ønskes mer flyt bruk **ADDA PLAN SUPER**. Temperaturen ved utlegging skal være minst +6°C på gulvet og ikke komme under +2°C de første dagene. Sterk oppvarming den første tiden etter utlegging bør unngås. Direkte sollys og vind kan gi uttøringsriss i overflaten på massen.

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

The logo for Adda, featuring the word "Adda" in a bold, dark blue sans-serif font. A small green water drop icon is positioned above the letter 'd'.

TEKNISKE DATA

- Brukstemperatur:** Ned til +6°C
- Blandingsforhold:** 3,1 - 3,3 liter pr 20 kg sekk
- Forbruk:** 1,7 kg tørr masse pr mm pr m². Dvs. 1,7 kg gir 1 l ferdigblandet masse som dekker 1 mm pr. m².
- Lagtykkelse:** Opptil 50 mm.
- Brukstid:** 30 - 40 minutter.
- Bearbeidbar:** 60 – 90 minutter.
- Tørketid:** **ADDA GROVAVRETNING MED FIBER** er gangbar etter 1 dag, kan flislegges etter 1 døgn. Kan belegges med **ADDA KOMBIFLEX** eller **KVIKKFLEX** påstrykningsmembran eller vinylbelegg etter 3 døgn (tynnere lag enn 15 mm), eller 5 døgn (tykkere lag enn 15 mm).
- Rengjøring:** Umiddelbart med vann
- Emballasje:** 20 kg sekk

Herdetid:

Herdetid	Trykkfasthet	Bøystrekkfasthet
7 døgn	20 N/mm ²	4 N/mm ²
28 døgn	30 N/mm ²	6 N/mm ²
56 døgn	35 N/mm ²	7 N/mm ²

- Holdbarhet:** 6 mnd. etter produksjonsdato. Se produksjonsdato på sekk. Teknisk holdbarhet er 12 mnd. ved lagring under ideelle forhold. Lagring over 6 mnd. kan påvirke herdetiden. Sementen i produktet avgir mer krom etter ca. 6 mnd. Vær derfor spesielt nøye med bruk av verneutstyr og unngå kontakt med pulveret.

- Herdetid før gulvvarme settes på:** 2 uker

- Utflytningsegenskaper:** 120 mm (ved 3,3 l vann pr 20 kg sekk)



Adda Byggkjemi AS
Gråterudveien 26
N-3036 Drammen
Tel: 32 26 09 99
www.adda.no
post@adda.no

ANSVARSBEGRENSNING: De gitte tekniske data, varens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra laboratorieforsøk og erfaringer fra praksis. Da den praktiske bruk av varen ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat. Det anbefales å gjøre en prøve i praksis ut fra de gjeldende vilkår.

START
01.20